

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

<b>FORMATO</b>	<b>Espoo</b>		
<b>Anchura</b>	190	mm	
<b>Longitud</b>	1200	mm	
<b>Número de paneles por paquete</b>	8		
<b>m<sup>2</sup> por paquete</b>	1,824	m <sup>2</sup>	
<b>BIseI</b>	0V		
<b>Espesor</b>	7,0	mm	
<b>Machihembrado</b>	Uniclic		
<b>Garantía resistencia al agua</b>	10	años	
	24	horas	(agua estancada)

**ESTRUCTURA DEL PANEL**



1. Capa de resistencia superior al desgaste y los arañazos
2. Acabado de gran nitidez
3. Núcleo de HDF resistente a la humedad
4. Estabilizador posterior

**GARANTIA DE FABRICA**

	METODO	PARAMETROS			
<b>Clase de uso</b>	EN ISO 10874			Clase	21-22-23/31-32
<b>CE</b>	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organismo notificado	NB 0493 - Centexbel	DOP: En el paquete	
<b>UKCA</b>	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organismo aprobado	AB 8515 - Centexbel	DOP: En el paquete	
<b>Garantía</b>	Uso residencial	Ver condiciones de la garantía		20	años
			Resistencia al agua	10	años
	Uso comercial	Ver condiciones de la garantía		5	años
			Resistencia al agua	5	años

**DATOS GENERALES SEGÚN EN 13329**

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	
<b>Resistencia al desgaste</b>	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	ciclos
<b>Clase de desgaste</b>	EN 13329		AC4	
<b>Resistencia a los impactos</b>	EN 17368	pelota pequeña	≥ 35 mm	
	EN 13329	pelota grande	≥ 600 mm	
<b>Resistencia a los arañazos</b>	EN 438-2, 25		Carga	≥ 3N
<b>Efecto de la rueda de la silla</b>	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	ciclos
<b>Hinchazón por humedad</b>	ISO 24336	a las 24 h de inmersión a 20°C	≤ 18%	
<b>Fuerza de bloqueo</b>	ISO 24334	F10,2 lado largo	≥ 1 kN/m	
		Fmax lado largo		
		Fs0,2 lado corto	≥ 2 kN/m	
		Fmax lado corto		
<b>Efecto de la pata de mueble</b>	EN ISO 16581		Sin daños visibles con base tipo 0	
<b>resistencia de la superficie</b>	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25	
<b>Antiestático</b>	EN ISO 24343-1		Punzonamiento	≤ 0,05 mm
<b>Resistencia a las manchas</b>	EN 438-2	Grupo 1, 2	Clase	5
		Grupo 3	Clase	4
<b>Aspecto general</b>	EN 13329	Diferencias de altura	≤ 0,15 mm	
		Juntas abiertas	≤ 0,20 mm	
		Conexión a lo largo	concauidad ≤ 0,50%	
			convexidad ≤ 1,00%	
		Conexión a lo ancho	concauidad ≤ 0,15%	
			convexidad ≤ 0,20%	
<b>Variación dimensional por cambios en la humedad relativa</b>	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Referencia gris	Clase	≥ 4

DATOS GENERALES SEGÚN EN 13329

	METODO	PARAMETROS	REQUISITOS NORMATIVOS	PERGO VALUES
Resistencia al agua	ISO 4760	Clasificación cualitativa de la hinchazón de recuperación	< 3	2
		Clasificación cuantitativa de la hinchazón de recuperación	≤0,3mm	≤0,3mm
		Fugas en las juntas	Ningún requisito	Sin fugas

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

	METODO	PARAMETROS		
Reducción del ruido de los Impactos	ISO 712/2	On a PERGO underlay		ΔLw ≈ 19dB (Dependiendo del subsuelo utilizado)
Calefacción por suelo radiante		On a PERGO underlay	Consulte las instrucciones especiales	Adecuado
Formaldehyde emisson	EN 717-1	ppm		< E0,5
Antiestático	EN 1815			≤ 2,0 kV
Reaction to fire	EN 13501-1	Clase		Cfl-s1 (con todas las bases Pergo)
Resistencia al calor	EN 12667	m²K/W		0,051 m²K/W
Resistencia al deslizamiento	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30

CERTIFICADOS

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Ecoetiqueta Nordic	30290001
EPD	

